NuSil EPM-2480

تولیدکننده	NuSil Technology	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

به عنوان یک جایگزین با استرس کم برای بسته بندی الکترونیکی، سیلیکون های فناوری NuSil به طراح این امکان را می دهند که از یک خط منحصر به فرد از سیلیکون ها برای سطوح مختلف بسته بندی انتخاب کند. ما یک خط گسترده از پوشش ها، چسب ها و گریس ها برای انتخاب داریم. این شامل سیلیکون های حرارتی و الکتریکی رسانا برای مواد حرارتی رابط (TIM) یا برای کاربردهای محافظت EMI و RFI است. مزایای سیلیکون برای الکترونیک: دامنه دمای عملیاتی وسیع از -115 C° تا 250 C° جذب رطوبت کم، < 0.4% مقاومت در برابر خوردگی معمولی استحکام دی الکتریک بالا > 500 V/mil (0.001 اینچ) یا 20 kV/mm پرکننده ها می توانند برای ارائه خواص حرارتی و الکتریکی رسانا اضافه شوند مدول کم (معمولاً کمتر از 5.5 MPa/800 psi) خواص شیمیایی و مکانیکی پایدار در معرض دماهای بالا انقباض کم در دسترس به عنوان ژل ها، الاستومرها، چسب های فیلمی و گریس ها هدف عمومی: ژل ها نظرات: برای پوتینگ مجموعه های پیچیده به دلیل ویسکوزیته کم مفید است

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر خوردگی	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	جذب رطوبت پایین	-	-
	کاهش پایین	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	-
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ژل	-	-
روش فرآیند	پوتینگ	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+14 ohms·cm	-	ASTM D257

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0	-	-
سیستم پخت	پلاتین	-	-
محتوای یونی		-	-
	ppm	-	-
	ppm	-	-
	ppm	-	-
دمای عملیاتی	-65 to 250 °C	-85.0 - 482.0 F°	-
رنگ	نیمه شفاف	-	-
ویسکوزیته	3.0 Pa·s	-	-
زمان پخت	0.50 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	1400 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.