NuSil FS-3730-11

تولیدکننده	NuSil Technology	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

صنعت هواپیما از چسب ها و پوشش های سیلیکونی برای بیش از پنج دهه استفاده کرده است. توانایی سیلیکون در حفظ الاستیسیته و مدول کم خود در دامنه دمای وسیع، کارایی عالی در محیط های شدید فراهم می کند. پیشرفت های اخیر در فناوری مواد فرصت های بیشتری برای مهندس هواپیما در انتخاب بهترین ماده برای یک کاربرد خاص فراهم می کند. نمونه هایی از قابلیت های NuSil در سیلیکون های سفارشی برای هواپیما در بخش های زیر نشان داده شده است. مقاومت در برابر سوخت اتلاف استاتیک و سیلیکون های الکتریکی رسانا پوشش های ضد یخ هدف عمومی: چسب ها و درزگیرها نظر: برش لبه بعد از 7 روز 275 psi (1.9 MPa)

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	هادی الکتریکی	-	-
	مقاوم در برابر سوخت	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	کاربردهای هواپیما	-	-
	چسب‌ها	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
زمان رهایی از چسبندگی	min 15.0	-	-
سیستم پخت	استوکسید	-	-
دمای عملیاتی	-50 to 200 °C	-58.0 - 392.0 F°	-
رنگ	خاکستری	-	-
چگالی	1.48 g/cm³	-	-
زمان پخت	72 hr	-	-
سختی Shore	40	-	-
استحکام برش همپوشان	1.90 MPa	275.57 psi	-
استحکام کششی	4.83 MPa	700.53 psi	-
ازدیاد طول کششی در شکست	280 %	-	-
استحکام پارگی	8.76 kN/m	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.