# NuSil MED-1131

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | NuSil Technology | **دسته بندی** | Silicone |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

مواد غیر محدود شرکت NuSil Technology ممکن است برای کاربردهای کاشت طولانی مدت (بیش از 29 روز) در نظر گرفته شوند. چسب های سیلیکونی الاستومرها یا سیستم های چسب حساس به فشار هستند که برای چسباندن سطوح سیلیکونی به یکدیگر و به سطوح زیرلایه دیگر مانند فلزات و پلاستیک ها طراحی شده اند. چسب های یک قسمتی و دو قسمتی وجود دارند که قوام آنها از روان تا غیر روان (بدون افتادگی) متغیر است. به طور کلی، چسب های سیلیکونی به خوبی به زیرلایه هایی مانند شیشه، آلومینیوم، تیتانیوم، سایر سیلیکون ها و برخی سرامیک ها می چسبند. در حالی که انواع مختلفی از مواد می توانند به عنوان چسب استفاده شوند، سیلیکون ها به طور مداوم به دلیل خواص ذاتی فراوان و تطبیق پذیری کلی انتخاب می شوند. نظرات: بدون گروه ترک کننده اسیدی

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | زیست‌سازگار<br>مقاومت شیمیایی خوب<br>مقاوم در برابر رطوبت | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | چسب‌ها<br>کاربردهای پزشکی/بهداشتی | -<br>- | -<br>- |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | کلاس VI USP | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | MPa 1.03 | psi 149.39 | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **سیستم پخت** | اکسیم | - | - |
| **نرخ اکستروژن** | g/min 70.0 | - | - |
| **چگالی** | g/cm³ 1.11 | - | - |
| **زمان پخت** | 1.7E+2 hr | - | - |
| **زمان کاربری (Pot Life)** | min | - | - |
| **سختی Shore** | 35 | - | - |
| **استحکام کششی** | MPa 6.14 | psi 890.53 | - |
| **ازدیاد طول کششی در شکست** | % 330 | - | - |
| **استحکام پارگی** | kN/m 7.88 | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.