# NuSil MED-2000

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | NuSil Technology | **دسته بندی** | Silicone |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

مواد غیر محدود شده‌ی NuSil Technology ممکن است برای کاربردهای کاشت طولانی مدت (بیش از 29 روز) در نظر گرفته شوند. چسب‌های سیلیکونی الاستومرها یا سیستم‌های چسب حساس به فشار هستند که برای چسباندن سطوح سیلیکونی به یکدیگر و به سطوح بستر دیگر مانند فلزات و پلاستیک‌ها طراحی شده‌اند. چسب‌های یک جزئی و دو جزئی وجود دارند که قوام آنها از روان تا غیر روان (بدون افتادگی) متغیر است. به طور کلی، چسب‌های سیلیکونی به خوبی به بسترهایی مانند شیشه، آلومینیوم، تیتانیوم، سایر سیلیکون‌ها و برخی از سرامیک‌ها می‌چسبند. در حالی که انواع مختلفی از مواد را می‌توان به عنوان چسب استفاده کرد، سیلیکون‌ها به طور مداوم به دلیل خواص ذاتی فراوان و تطبیق پذیری کلی خود انتخاب می‌شوند. نظرات: خود تراز شونده

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | زیست‌سازگار<br>مقاومت شیمیایی خوب<br>مقاوم در برابر رطوبت | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | چسب‌ها<br>کاربردهای پزشکی/بهداشتی | -<br>- | -<br>- |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | کلاس VI USP | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | MPa 0.724 | psi 105.01 | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **سیستم پخت** | استوکسید | - | - |
| **نرخ اکستروژن** | g/min 135 | - | - |
| **چگالی** | g/cm³ 1.08 | - | - |
| **زمان پخت** | hr 72 | - | - |
| **زمان کاربری (Pot Life)** | min | - | - |
| **سختی Shore** | 25 | - | - |
| **استحکام کششی** | MPa 8.96 | psi 1299.54 | - |
| **ازدیاد طول کششی در شکست** | % 780 | - | - |
| **استحکام پارگی** | kN/m 13.1 | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.