NuSil MED-6010

تولیدکننده	NuSil Technology	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مواد محدود شده NuSil Technology ممکن است برای استفاده در کاربردهای کاشت کوتاه مدت، 29 روز یا کمتر، یا برای کاربردهای خارجی در نظر گرفته شوند. الاستومرهای با قوام پایین (LCEs) جایگزین های مفیدی برای لاستیک سیلیکونی مایع (LSR) و لاستیک با قوام بالا (HCR) برای کاربرانی هستند که به یک الاستومر با ویسکوزیته پایین نیاز دارند که خواص منحصر به فرد دیگری را ارائه می دهد. LCEها خود را به کاربردهایی می رسانند که به یک سیلیکون قابل ریختن و خود تراز شونده نیاز دارند. کاربردها عبارتند از: محصور کردن یک دستگاه، پر کردن یک فضای خالی، گلدانی کردن یک قطعه الکترونیکی که نمی تواند در معرض گرمای زیاد قرار گیرد، یا نمونه سازی یک قالب.
Comments: 1.43 R.I., OPTICALLY CLEAR

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب ویسکوزیته پایین	- -	- -
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی کاربردهای پزشکی/بهداشتی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	کلاس VI USP	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
روش فرآیند			- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	محصور کردن پوتینگ	- -	

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب شکست	1.430	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0	- - -	- - -
سیستم پخت	پلاتین	-	-
چگالی	1.05 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	12 Pa·s 18 Pa·s	- - -	- - -
زمان پخت	0.50 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	210 min	-	-
سختی Shore	45	-	-
استحکام کششی	5.52 MPa	800.61 psi	-
ازدیاد طول کششی در شکست	130 %	-	-
استحکام پارگی	5.25 kN/m	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.