NuSil MED-6345

تولیدکننده	NuSil Technology	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مواد محدود شده NuSil Technology ممکن است برای استفاده در کاربردهای کاشت کوتاه مدت، 29 روز یا کمتر، یا برای کاربردهای خارجی در نظر گرفته شوند. ژل سیلیکونی یک شبکه پلیمری غیر تقویت شده و با پیوند عرضی سست است. با توجه به عدم وجود پرکننده تقویت کننده، ژل ها تمایل دارند در حالت پخت نشده ویسکوزیته پایینی داشته باشند و انعطاف پذیری را برای تکنیک های مختلف پردازش فراهم می کنند. نه تنها می توان چگالی پیوند عرضی پلیمرهای سیلیکونی را به گونه ای طراحی کرد که یک ژل بسیار سفت یا نرم ایجاد کند، بلکه زمان کار و مشخصات پخت نیز قابل اصلاح است. بر این اساس، ژل ها را می توان در کاربردهای مختلفی از جمله ورقه ورقه کردن و محصور کردن سنسورها یا دستگاه های الکترونیکی استفاده کرد. علاوه بر این، ژل های چسبنده محدود شده NuSil می توانند به عنوان چسب های موقت استفاده شوند. نظرات: MEDIUM PENETRATION, MEDIUM TACK GEL

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست‌سازگار قابل تنفس ویسکوزیته پایین	- - -	- - -
کاربردها	چسب‌ها کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی کاربردهای پزشکی/بهداشتی	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	کلاس VI USP	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ژل	-	-
روش فرآیند	محصور کردن	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0	- - -	- - -
سیستم پخت	پلاتین	-	-
عمق نفوذ	5.00 mm	0.1969 in	-
چگالی	0.968 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	13 Pa·s	-	-
زمان پخت	3.0 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	30 min	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.