NuSil MED-6381

تولیدکننده	NuSil Technology	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مواد بدون محدودیت NuSil Technology ممکن است برای کاربردهای کاشت طولانی مدت (بیش از 29 روز) در نظر گرفته شوند. ژل سیلیکونی یک شبکه پلیمری غیر تقویت شده و با پیوند عرضی سست است. با توجه به عدم وجود پرکننده تقویت کننده، ژل ها تمایل دارند در حالت پخت نشده ویسکوزیته پایینی داشته باشند و انعطاف پذیری را برای تکنیک های مختلف پردازش فراهم می کنند. نه تنها می توان چگالی پیوند عرضی پلیمرهای سیلیکونی را به گونه ای طراحی کرد که یک ژل بسیار سفت یا نرم ایجاد کند، بلکه زمان کار و مشخصات پخت نیز قابل اصلاح است. بر این اساس، ژل ها را می توان در کاربردهای مختلفی از جمله ورقه ورقه کردن و محصور کردن سنسورها یا دستگاه های الکترونیکی استفاده کرد. نظرات: FIRM RTV GEL

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست‌سازگار قابل تنفس ویسکوزیته پایین ولکانیزه کردن در دمای اتاق	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی کاربردهای پزشکی/بهداشتی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	کلاس VI USP	-	-
اشکال	ژل	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	محصور کردن	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 97 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 2.5 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 0.50	- - - -	- - - -
سیستم پخت	چگالش	-	-
چگالی	0.978 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	10 Pa·s	-	-
زمان پخت	0.50 hr	-	-
سختی Shore	75	-	-
استحکام کششی	0.483 MPa	70.05 psi	-
ازدیاد طول کششی در شکست	130 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.