# NuSil MED-6382

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | NuSil Technology | **دسته بندی** | Silicone |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

مواد محدود شده NuSil Technology ممکن است برای استفاده در کاربردهای کاشت کوتاه مدت، 29 روز یا کمتر، یا برای کاربردهای خارجی در نظر گرفته شوند. الاستومرهای با قوام کم (LCE) جایگزین های مفیدی برای لاستیک سیلیکونی مایع (LSR) و لاستیک با قوام بالا (HCR) برای کاربرانی هستند که به یک الاستومر با ویسکوزیته پایین نیاز دارند که خواص منحصر به فرد دیگری را ارائه می دهد. LCE ها خود را به کاربردهایی می رسانند که به یک سیلیکون قابل ریختن و خود تراز شونده نیاز دارند. کاربردها عبارتند از: محصور کردن یک دستگاه، پر کردن یک فضای خالی، گلدانی کردن یک قطعه الکترونیکی که نمی تواند در معرض گرمای زیاد قرار گیرد، یا نمونه سازی یک قالب. نظرات: FAST CURE, OPAQUE

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | پخت سریع<br>قابلیت پردازش خوب<br>ویسکوزیته پایین | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی<br>کاربردهای پزشکی/بهداشتی | -<br>- | -<br>- |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | کلاس VI USP | - | - |
| **شکل ظاهری** | کدر | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **روش فرآیند** | محصور کردن<br>پوتینگ | -<br>- | -<br>- |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **اجزای ترموست** | نسبت مخلوط بر اساس وزن:<br>100<br>نسبت مخلوط بر اساس وزن:<br>0.50 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **سیستم پخت** | قلع-آلکاکسی | - | - |
| **چگالی** | 1.13 g/cm³ | - | - |
| **ویسکوزیته** | 40 Pa·s | - | - |
| **زمان پخت** | 24 hr | - | - |
| **زمان کاربری (Pot Life)** | 7.0 min | - | - |
| **سختی Shore** | 45 | - | - |
| **استحکام کششی** | 3.45 MPa | 500.38 psi | - |
| **ازدیاد طول کششی در شکست** | 100 % | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.