NuSil MED-6670

تولیدکننده	NuSil Technology	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	فیلر (پرکننده)	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مواد غیرمحدود NuSil Technology ممکن است برای کاربردهای ایمپلنت بلندمدت (بیش از ۲۹ روز) در نظر گرفته شوند. "پراکندگی" اصطلاحی است که برای توصیف یک سیستم الاستومر سیلیکونی که در یک حامل حلال معلق یا پراکنده شده است، استفاده می‌شود. این یک محلول پیچیده است که شامل پلیمرهای سیلیکونی با وزن مولکولی مختلف و پرکننده‌های تقویت‌کننده است. گروه‌های جانبی که ساختار اصلی پلیمر را تشکیل می‌دهند ممکن است شامل موارد زیر باشند: پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان، کوپلیمر دی‌متیل دی‌فنل و پلیمر یا کوپلیمر فلورویی. پراکندگی‌های سیلیکونی معمولاً دارای ویسکوزیته‌های پایین هستند که برای کاربردهایی که نیاز به پوشش فیلم نازک دارند، مفید است و می‌توانند به راحتی در فرآیندهای غوطه‌وری و اسپری استفاده شوند. NuSil از انواع حلال‌ها برای پراکنده‌سازی سیلیکون‌ها استفاده می‌کند، مانند زایلن، استات تری‌بوتیل، هپتان، هگزان، استون و نفتا. نظرات: پوشش با ضریب اصطکاک پایین

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده	-	-
ویژگی‌ها	اصطکاک پایین ویسکوزیته پایین	- -	- -
کاربردها	کاربردهای پوشش کاربردهای پزشکی/بهداشتی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	کلاس VI USP	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پراکندگی	-	-
روش فرآیند	پوشش غوطه‌وری اسپری کردن	- -	- -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0	- - -	- - -
سیستم پخت	پلاتین	-	-
چگالی	0.958 g/cm³	-	-
زمان پخت	0.083 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	1400 min	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.