NuSil MED-6820

تولیدکننده	NuSil Technology	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مواد نامحدود NuSil Technology ممکن است برای کاربردهای کاشت طولانی مدت (بیش از 29 روز) در نظر گرفته شوند. الاستومرهای با غلظت پایین (LCEs) جایگزین‌های مفیدی برای لاستیک سیلیکونی مایع (LSR) و لاستیک با غلظت بالا (HCR) برای کاربرانی هستند که به یک الاستومر با ویسکوزیته پایین نیاز دارند که خواص منحصر به فرد دیگری را ارائه می‌دهد. LCEها خود را به کاربردهایی می‌رسانند که به یک سیلیکون قابل ریختن و خود تراز شونده نیاز دارند. کاربردها عبارتند از: کپسوله کردن یک دستگاه، پر کردن یک حفره، گلدانی کردن یک جزء الکترونیکی که نمی‌تواند در معرض گرمای زیاد قرار گیرد، یا نمونه‌سازی یک قالب. توضیحات: R.I 1.43.، شفاف از نظر نوری

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب ویسکوزیته پایین	- -	- -
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی کاربردهای پزشکی/بهداشتی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	کلاس VI USP	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
روش فرآیند	محصور کردن پوتینگ	- -	- -

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
ضریب شکست	1.430	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0	- - -	- - -
سیستم پخت	پلاتین	-	-
چگالی	1.05 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	40 Pa·s 70 Pa·s	- - -	- - -
زمان پخت	0.50 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	240 min	-	-
سختی Shore	40	-	-
استحکام کششی	4.41 MPa	639.62 psi	-
ازدیاد طول کششی در شکست	180 %	-	-
استحکام پارگی	6.13 kN/m	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.