NuSil MED1-4161

تولیدکننده	NuSil Technology	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	فیلر (پرکننده)	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مواد غیر محدود شرکت NuSil Technology ممکن است برای کاربردهای کاشت طولانی مدت (بیش از 29 روز) در نظر گرفته شوند. "پراکندگی" اصطلاحی است که برای توصیف یک سیستم الاستومر سیلیکونی استفاده می شود که در یک حامل حلال معلق یا پراکنده است. این یک محلول پیچیده است که حاوی پلیمرهای سیلیکونی با وزن های مولکولی مختلف و پرکننده های تقویت کننده است. گروه های جانشین تشکیل دهنده ساختار اسکلت پلیمری ممکن است شامل موارد زیر باشد: پلی دی متیل سیلوکسان، کوپلیمر دی متیل دی فنیل، و هموپلیمر یا کوپلیمر فلوئورو. پراکندگی های سیلیکونی معمولاً ویسکوزیته های پایینی دارند که برای کاربردهایی که در آن یک پوشش لایه نازک مورد نیاز است مفید است و می توان به راحتی از آنها در فرآیندهای غوطه وری و پاشش استفاده کرد. NuSil از انواع حلال ها برای پراکنده کردن سیلیکون ها استفاده می کند، مانند زایلن، ترت بوتیل استات، هپتان، هگزان، استون و نفتا. نظرات: پوشش سیلیکونی عملکردی آمینو

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده	-	-
ویژگی‌ها	ویسکوزیته پایین	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش کاربردهای پزشکی/بهداشتی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	کلاس VI USP	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پراکندگی	-	
روش فرآیند	پوشش غوطه‌وری اسپری کردن	- -	- -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سیستم پخت	آمین	-	-
چگالی	0.868 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	0.14 Pa·s	-	-
زمان پخت	1.2E+2 hr	-	-
سختی Shore	25	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.