NuSil MED1-6300

تولیدکننده	NuSil Technology	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مواد بدون محدودیت NuSil Technology ممکن است برای کاربردهای کاشت طولانی مدت (بیش از 29 روز) در نظر گرفته شوند. ژل سیلیکونی یک شبکه غیر تقویت شده و با اتصالات عرضی سست از پلیمرها است. به دلیل عدم وجود پرکننده تقویت کننده، ژل‌ها در حالت پخت نشده تمایل به ویسکوزیته پایین دارند و امکان انعطاف‌پذیری را برای تکنیک‌های مختلف پردازش فراهم می‌کنند. نه تنها می‌توان چگالی اتصالات عرضی پلیمرهای سیلیکونی را طوری طراحی کرد که یک ژل بسیار سفت یا نرم به دست آید، بلکه زمان کار و مشخصات پخت نیز قابل تغییر است. بر این اساس، ژل‌ها می‌توانند در کاربردهای مختلفی از جمله ورقه‌سازی و کپسوله‌سازی حسگرها یا دستگاه‌های الکترونیکی استفاده شوند. نظرات: خلوص بالا، نفوذ بالا، ژل چسبنده نرم

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست‌سازگار	-	-
	قابل تنفس	-	-
	خلوص بالا	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	-
	نرم	-	-
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	کلاس VI USP	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ژل	-	-
روش فرآیند	محصور کردن	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0	-	-
سیستم پخت	پلاتین	-	-
عمق نفوذ	5.00 mm	0.1969 in	-
چگالی	0.978 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	1.0 Pa·s	-	-
زمان پخت	5.0 hr	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.