NuSil MED3-6300

تولیدکننده	NuSil Technology	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مواد نامحدود NuSil Technology ممکن است برای کاربردهای کاشت طولانی مدت (بیش از 29 روز) در نظر گرفته شوند. ژل سیلیکونی یک شبکه پلیمری غیر تقویت شده و با پیوند عرضی سست است. به دلیل عدم وجود پرکننده تقویت کننده، ژل ها در حالت پخت نشده ویسکوزیته پایینی دارند و امکان انعطاف پذیری برای تکنیک های مختلف پردازش را فراهم می کنند. نه تنها می توان چگالی پیوند عرضی پلیمرهای سیلیکونی را به گونه ای طراحی کرد که یک ژل بسیار سفت یا نرم به دست آید، بلکه زمان کار و مشخصات پخت نیز قابل تغییر است. بر این اساس، ژل ها می توانند در کاربردهای مختلفی از جمله ورقه ورقه کردن و محصور کردن حسگرها یا دستگاه های الکترونیکی استفاده شوند. نظرات: ژل با خلوص بالا، نفوذ بالا، ژل پاسخگو نرم

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست‌سازگار	-	-
	قابل تنفس	-	-
	خلوص بالا	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	-
	نرم	-	-
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	کلاس VI USP	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ژل	-	-
روش فرآیند	محصور کردن	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 3.0	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0	-	-
سیستم پخت	پلاتین	-	-
عمق نفوذ	1.50 cm	-	-
چگالی	0.978 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	1.0 Pa·s	-	-
زمان پخت	5.0 hr	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.