NuSil MED-4128

تولیدکننده	NuSil Technology	**دسته بندی**	Rubber
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مواد محدود NuSil Technology ممکن است برای استفاده در کاربردهای ایمپلنت کوتاه‌مدت، ۲۹ روز یا کمتر، یا برای کاربردهای خارجی در نظر گرفته شوند. HCRها می‌توانند برای اکستروژن لوله‌ها و پروفیل‌ها (میله یا نوار)، در ورق‌های تقویم‌شده برای برش قالب، یا در قطعات قالب‌گیری فشاری یا انتقالی مانند بادکنک‌ها، واشرها یا O-ringها استفاده شوند. HCRها در حالت غیرقالب‌گیری شبیه خاک هستند و هنگامی که قالب‌گیری می‌شوند، معمولاً خواص مکانیکی بسیار بالایی و مدول پایینی را نشان می‌دهند. HCRها با سیستم درمان پراکسید تاریخچه طولانی در کاربردهای ایمپلنت دارند. مکانیزم درمان می‌تواند خاص وینیل یا غیر خاص وینیل باشد. کاتالیزورهای پراکسید غیر خاص وینیل بیشتر از کاتالیزورهای پراکسید خاص وینیل با HCRها استفاده می‌شوند. نظرات: تنظیم تنش پایین، بدون کاتالیزور

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	واشر	-	-
	اتصالات لوله	-	-
	کاربرد بادکنکی	-	-
	پروفایل	-	-
	لوازم پزشکی/پرستاری	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	کلاس VI USP	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری انتقال رزین	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قالب‌گیری اکستروژن پروفایل	-	-
	قالب‌گیری فشاری	-	-
	چرخ دنده	-	

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	0.621 MPa	90.07 psi	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان پس‌پخت (Post Cure)	2.0 hr	-	-
سیستم پخت	پراکسید	-	-
نامشخص		-	-
چگالی	1.11 g/cm³	-	-
زمان پخت	0.17 hr	-	-
سختی Shore	25	-	-
استحکام کششی	7.14 MPa	1035.57 psi	-
ازدیاد طول کششی در شکست	800 %	-	-
استحکام پارگی	12.3 kN/m	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.