NuSil MED-4135

تولیدکننده	NuSil Technology	**دسته بندی**	Rubber
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مواد محدود شده شرکت NuSil Technology ممکن است برای استفاده در کاربردهای ایمپلنت کوتاه مدت، 29 روز یا کمتر، یا برای کاربردهای خارجی در نظر گرفته شوند. HCRها می توانند برای اکستروژن لوله ها و پروفیل ها (میله یا نوار)، در ورقه های کلندر شده برای برش قالب، یا در قطعات قالب گیری فشاری یا انتقالی مانند بالن ها، واشرها یا اورینگ ها استفاده شوند. HCRها در حالت پخت نشده شبیه به خاک رس هستند و هنگامی که پخت می شوند، به طور کلی خواص مکانیکی بسیار بالا و مدول پایین از خود نشان می دهند. HCRها با سیستم پخت پراکسید سابقه طولانی در کاربردهای ایمپلنت دارند. مکانیسم پخت می تواند خاص وینیل یا غیر خاص وینیل باشد. کاتالیزورهای پراکسید غیر خاص وینیل بیشتر از کاتالیزورهای پراکسید خاص وینیل با HCRها استفاده می شوند. توضیحات: UNCATALYZED

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	واشر	-	-
	اتصالات لوله	-	-
	کاربرد بادکنکی	-	-
	پروفایل	-	-
	لوازم پزشکی/پرستاری	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	کلاس VI USP	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری انتقال رزین	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قالب‌گیری اکستروژن پروفایل	-	-
	قالب‌گیری فشاری	-	-
	چرخ دنده	-	

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	1.28 MPa	185.65 psi	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان پس‌پخت (Post Cure)	2.0 hr	-	-
سیستم پخت	پراکسید	-	-
نامشخص		-	-
چگالی	1.10 g/cm³	-	-
زمان پخت	0.083 hr	-	-
سختی Shore	35	-	-
استحکام کششی	8.62 MPa	1250.23 psi	-
ازدیاد طول کششی در شکست	800 %	-	-
استحکام پارگی	19.3 kN/m	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.