NYCOA Polyamide 7555 Nat

تولیدکننده	Nycoa (Nylon Corporation of America)	**دسته بندی**	Nylon 12
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NYCOA 7555 Nat یک آلیاژ نایلون 12 تثبیت شده در برابر حرارت است که چقرمگی، انعطاف پذیری و استحکام ضربه ای فوق العاده ای را ارائه می دهد. این ماده به طور ویژه فرموله شده است تا در برابر کلرید روی و سایر مایعات خودرو مقاومت کند. این ماده مقاومت بالایی در برابر جذب رطوبت ارائه می دهد. NYCOA 7555 Nat برای اکستروژن لوله های انعطاف پذیر مناسب است. این ماده قابلیت فرآیندپذیری، مقاومت شیمیایی، پایداری حرارتی خوب و تعادل عالی خواص مکانیکی را نشان می دهد. این گرید با بسته های افزودنی سفارشی در دسترس است: تثبیت کننده UV، مقاوم در برابر شعله و/یا رنگ های سفارشی. کاربردهای معمولی شامل لوله های خودرویی با کارایی بالا؛ ترمزهای بادی، خطوط سوخت و خطوط روغن کاری و اکستروژن پروفیل می باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
ویژگی‌ها	هیدروسکوپیکیتی پایین	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، خوب	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	پایداری حرارتی	-	
	سختی خوب	-	
کاربردها	اتصالات لوله	-	-
	کاربرد در زمینه خودرو	-	-
	خط سوخت	-	-
	پروفایل	-	-
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود	-	-
	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری اکستروژن پروفایل	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.01 g/cm³	-	ASTM D792
جذب آب		-	ASTM D570
	% 0.34	-	ASTM D570
	% 1.0	-	ASTM D570

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	42.0 MPa	6091.6 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	600 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	460 MPa	66717.48 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	20.0 MPa	2900.76 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	بدون شکست	-	ASTM D256

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای ذوب	C°	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.