NYCOA Polyamide 2084 HS

تولیدکننده	Nycoa (Nylon Corporation of America)	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NYCOA 2084 HS یک رزین با ویسکوزیته بالا است که به‌طور خاص برای پردازش اکستروژن مناسب است. ویسکوزیته ذوب و استحکام آن، پردازش آسان برای لوله‌ها، پروفیل‌ها و مقالات قالب‌گیری شده را فراهم می‌کند. این ماده به‌طور خاص با یک پایدارکننده حرارتی آلی فرموله شده است تا استخراج ید مس در کاربردهای لوله‌کشی برف‌پاک‌کن را حذف کند. علاوه بر این، رزین پایه به‌طور کامل استخراج شده است تا استخراج‌های کپرولاکتام را به حداقل برساند. کاربردهای معمول شامل لوله‌کشی خودرو، لوله‌کشی شستشوی شیشه جلو و شلنگ‌ها است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
ویژگی‌ها	تردی فوق‌العاده بالا قابلیت کار، خوب مقاومت ذوب خوب پایداری حرارتی ویسکوزیته، بالا	- - - - -	- - - - -
کاربردها	لوله اتصالات لوله	- -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربرد در زمینه خودرو پروفایل	- -	
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.02 g/cm³	-	ASTM D792
جذب آب	1.0 %	-	ASTM D570

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	44.8 MPa	6497.7 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	300 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1000 MPa	145038.0 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	40.0 MPa	5801.52 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	850 J/m	15.92 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	220 C°	428.0 F°	DSC

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست

-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.