# NYCOA Polyamide 2256

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Nycoa (Nylon Corporation of America) | **دسته بندی** | Nylon 6 |
| **فیلر** | ۳۰٪ الیاف شیشه | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

NYCOA 2256 یک رزین نایلون 6 تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه / اصلاح شده با ضربه است که دارای چقرمگی، سفتی و پایداری ابعادی استثنایی است. NYCOA 2256 برای قالب گیری تزریقی مناسب است و در کاربردهای صنایع سخت افزار و خودرو توصیه می شود. NYCOA 2256 در گریدهای پایدار در برابر حرارت و نور و رنگ های سفارشی موجود است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | مواد تقویت شده با الیاف شیشه‌ای، 30%<br>پرکننده به وزن | -<br>- | |
| **افزودنی** | تغییر دهنده ضربه‌ای | - | - |
| **ویژگی‌ها** | تردی فوق‌العاده بالا<br>سختی فوق‌العاده<br>پایداری ابعادی خوب<br>تغییرات ضربه‌ای | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **کاربردها** | کاربرد در زمینه خودرو | - | - |

-

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **شکل ظاهری** | رنگ‌های موجود | - | |
| **اشکال** | ذره | - | - |
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.33 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **جذب آب** | 0.95 % | - | ASTM D570 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 131 MPa | 18999.98 psi | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | 8.0 % | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | 6810 MPa | 987708.78 psi | ASTM D790 |
| **استحکام خمشی** | 161 MPa | 23351.12 psi | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | 120 J/m | 2.25 ft·lb/in | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای ذوب** | 221 C° | 429.8 F° | DSC |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نامشخص** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.