NYCOA Polyamide 2326 UV

تولیدکننده	Nycoa (Nylon Corporation of America)	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NYCOA 2326 UV یک رزین نایلون 6 اصلاح شده و تثبیت شده UV است که استحکام، قدرت ضربه و مقاومت شیمیایی فوق‌العاده‌ای را ارائه می‌دهد. NYCOA 2326 UV به‌طور خاص فرموله شده است تا درجه بالایی از قدرت ضربه را بدون از دست دادن سفتی و سختی ارائه دهد. علاوه بر این، این محصول تثبیت شده است تا اجازه دهد در معرض نور خورشید و سایر اشکال نور قرار گیرد. NYCOA 2326 UV به راحتی بر روی تجهیزات معمولی قالب‌گیری تزریقی و اکستروژن پردازش می‌شود. کاربردهای معمول شامل گیره‌ها، بست‌ها، هارنس‌های سیم‌کشی، محفظه‌های ابزار برقی و اتصالات است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تغییر دهنده ضربه‌ای	-	-
	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	تغییرات ضربه‌ای	-	-
	سختی، بالا	-	-
	سخت، خوب	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، بالا	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاومت شیمیایی خوب سختی خوب	- -	
کاربردها	اجزای الکتریکی اتصالات اتصال‌دهنده پوسته	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.06 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ASTM D955
	% 1.4	-	ASTM D955
	% 1.6	-	ASTM D955
جذب آب	% 1.7	-	ASTM D570
سختی Rockwell	118	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	50.0 MPa	7251.9 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	75 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1540 MPa	223358.52 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	58.6 MPa	8499.23 psi	ASTM D790

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	850 J/m	15.92 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	140 C°	284.0 F°	ASTM D648
	48.9 C°	120.02 F°	ASTM D648
دمای ذوب	220 C°	428.0 F°	DSC

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.