NYCOA Polyamide 534 H

تولیدکننده	Nycoa (Nylon (Corporation of America	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NYCOA 534 H یک رزین نایلون 6 با ویسکوزیته بالا، پایدار شده حرارتی و هسته‌دار است. ویسکوزیته بالا و زمان تنظیم سریع آن، این ماده را برای اکستروژن لوله‌ها، میله‌ها، ورق و فیلم عالی می‌سازد. به دلیل زمان تنظیم سریع آن، سرعت‌های خط اکستروژن سریع‌تری به دست آمده است. NYCOA 534 H برای کاربردهایی که نیاز به قرارگیری مداوم در دماهای بالای 110 درجه سانتی‌گراد دارند، مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل هسته‌زایی تثبیت کننده حرارتی	- -	- -
ویژگی‌ها	هسته‌ای چرخه قالب‌گیری سریع پایداری حرارتی ویسکوزیته، بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	Bar فیلم‌ها اتصالات لوله ورق	- - - -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.13 g/cm³	-	ASTM D792
جذب آب	1.8 %	-	ASTM D570
سختی Rockwell	119	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	82.7 MPa	11994.64 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	130 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	2690 MPa	390152.22 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	114 MPa	16534.33 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	59 J/m	1.11 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	191 C°	375.8 F°	ASTM D648
	65.6 C°	150.08 F°	ASTM D648
دمای استفاده مداوم	110 C°	230.0 F°	ASTM D794
دمای ذوب	221 C°	429.8 F°	DSC

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.