NYCOA Polyamide 715 C

تولیدکننده	Nycoa (Nylon Corporation of America)	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NYCOA 715 C یک رزین نایلون 6 با ویسکوزیته بالا و استخراج نشده برای فرآیند اکستروژن است. ویسکوزیته بالای رزین آن را برای اکستروژن پروفیل پیچیده، اکستروژن مندرل و همچنین برای کاربردهای قالب گیری دمشی مناسب می کند. NYCOA 715 C با بسته های افزودنی سفارشی در دسترس است: تثبیت کننده حرارتی، تثبیت کننده UV، مقاوم در برابر شعله و/یا رنگ های سفارشی. کاربردهای معمولی شامل اکستروژن پروفیل، لوله های انعطاف پذیر و مندرل ها است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ویسکوزیته، بالا	-	-
کاربردها	اتصالات لوله پروفایل	- -	- -
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.13 g/cm³	-	ASTM D792
جذب آب	2.0 %	-	ASTM D570

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	57.2 MPa	8296.17 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	300 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	862 MPa	125022.76 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	37.2 MPa	5395.41 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	170 J/m	3.18 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	163 C°	325.4 F°	ASTM D648
دمای ذوب	221 C°	429.8 F°	DSC

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.