UNITEM® Sfx-0149

تولیدکننده	.Nytef Plastics, Ltd	**دسته بندی**	PEI
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

اشکال ترموپلاستیک اکسترود شده UNITEM Sfx-0149 استحکام، مقاومت در برابر دما و پایداری ابعادی ذاتی در رزین های مبتنی بر پلی اتر ایمید و همچنین سفتی افزایش یافته ناشی از افزودن یک پرکننده فلزی را در اختیار کاربران قرار می دهد. اشکال اکسترود شده UNITEM Sfx-0149 قابلیت استخراج کم را برای کاربردهایی که نیاز به انطباق با FDA دارند ارائه می دهند و در طیف گسترده ای از پیکربندی های میله، صفحه و لوله با سفارش ویژه ارائه می شوند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا پایداری ابعادی خوب سختی خوب مقاومت حرارتی بالا استحکام بالا محتوای استخراج پایین	- - - - - -	- - - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA رتبه‌بندی نامشخص	-	-
شکل ظاهری	کهربا خاکستری	- -	- -
اشکال	قطعات پیش‌فرم شده میله	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.49 g/cm³	-	ASTM D792
جذب آب	0.25 %	-	ASTM D570
سختی دورومتر	109	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	3620 MPa	525037.56 psi	ASTM D638
استحکام کششی	89.6 MPa	12995.4 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	3.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	3860 MPa	559846.68 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	172 MPa	24946.54 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	53 J/m	0.9927 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	198 C°	388.4 F°	ASTM D648
دمای استفاده مداوم	214 C°	417.2 F°	Internal Method
CLTE	5.4E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.