# NYLOY® KF-0010N 6141W

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Nytex Composites .Co., Ltd | **دسته بندی** | Nylon Copolymer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

NYLOY® KF-0010N 6141W یک ماده پلی آمید است. این ماده در آسیا اقیانوسیه یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی NYLOY® KF-0010N 6141W: دارای رتبه اشتعال پذیری.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **شکل ظاهری** | سفید | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 2.35 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | | - | ASTM D955 |
| | % 0.78 | - | - |
| | % 0.60 | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | MPa 47.1 | psi 6831.29 | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | % 1.2 | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | MPa 9450 | psi 1370609.1 | ASTM D790 |
| **استحکام خمشی** | MPa 93.1 | psi 13503.04 | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | J/m 27 | ft·lb/in 0.5057 | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | C° 195 | F° 383.0 | ASTM D648 |
| **رسانندگی گرمایی** | | - | ASTM E1461 |
| | W/m/K 1.5 | - | - |
| | W/m/K 5.0 | - | - |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مقاومت ویژه سطحی** | 1.0E+14 ohms | - | ASTM D257 |
| **درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)** | V-0 | - | UL 94 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ولتاژ شکست** | V | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.