# NYLOY® UB-0010N G50N3N

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Nytex Composites .Co., Ltd | **دسته بندی** | Nylon Copolymer |
| **فیلر** | ۵۰٪ الیاف شیشه | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

NYLOY® UB-0010N G50N3N یک ماده پلی آمید است که با 50% الیاف شیشه پر شده است. این ماده در آسیا اقیانوسیه یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی NYLOY® UB-0010N G50N3N: مقاوم در برابر حرارت.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | الیاف شیشه، 50% پرکننده بر اساس وزن | - | - |
| **ویژگی‌ها** | مقاومت حرارتی بالا | - | - |
| **شکل ظاهری** | رنگ طبیعی | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.60 g/cm³ | - | ISO 1183 |

**جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)**

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | | - | ISO 294-4 |
| | % 1.0 | - | - |
| | % 0.39 | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | 230 MPa | 33358.74 psi | ISO 527-2 |
| **کرنش کششی** | 2.0 % | - | ISO 527-2 |
| **مدول خمشی** | 14700 MPa | 2132058.6 psi | ISO 178 |
| **تنش خمشی** | 330 MPa | 47862.54 psi | ISO 178 |
| **استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار** | 12 kJ/m² | 5.71 ft·lb/in² | ISO 179 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل حرارتی** | 263 C° | 505.4 F° | ISO 75-2/A |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.