# NYLOY® UB-0010N G60L1N

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Nytex Composites .Co., Ltd | **دسته بندی** | Nylon Copolymer |
| **فیلر** | ۶۰٪ الیاف شیشه | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

NYLOY® UB-0010N G60L1N یک ماده پلی آمید است که با 60% الیاف شیشه پر شده است. این ماده در آسیا اقیانوسیه یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی NYLOY® UB-0010N G60L1N: مقاوم در برابر حرارت.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | الیاف شیشه، 60% پرکننده بر اساس وزن | - | - |
| **ویژگی‌ها** | مقاومت حرارتی بالا | - | - |
| **شکل ظاهری** | رنگ طبیعی | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.70 g/cm³ | - | ISO 1183 |

**جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)**

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | | - | ISO 294-4 |
| | % 0.56 | - | - |
| | % 0.31 | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | 250 MPa | 36259.5 psi | ISO 527-2 |
| **کرنش کششی** | 1.5 % | - | ISO 527-2 |
| **مدول خمشی** | 18600 MPa | 2697706.8 psi | ISO 178 |
| **تنش خمشی** | 330 MPa | 47862.54 psi | ISO 178 |
| **استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار** | 15 kJ/m² | 7.14 ft·lb/in² | ISO 179 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل حرارتی** | 245 C° | 473.0 F° | ISO 75-2/A |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.