OCTAL PET CO-EXTRUDED rPET

تولیدکننده	& OCTAL Holding .Co	**دسته بندی**	PET
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ورق پلی اتیلن ترفتالات بازیافتی (rPET) شفاف با پیکربندی APET / rPET / APET. این ماده از هر دو پولک PET بازیافتی پس از مصرف و مواد PET بکر در درصدهای مشخص شده توسط مشتری تشکیل شده است. محصولات بسته بندی پلاستیکی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای بازیافتی	بله	-	-
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
کاربردها	بسته‌بندی ورق	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU تماس غذایی، درجه نامشخص FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	ورق	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	هم‌اکستروژن ترموفرمینگ	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.33 g/cm³	-	ASTM D1503
ضخامت	200.0 µm to 950.0	7.87 - 37.4 mil	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شناسه هسته (Core ID)	152 mm	5.98 in	-
تیمار ضد چسبندگی (Anti-block)	 ضد بلوک داخلی پوشش سیلیکونی سطح	- - -	- - -
قطر خارجی رول	100.00 cm	-	-
دمای قالب‌گیری ترموفرمینگ	121 °C to 154	249.8 - 309.2 F°	-
عرض	cm	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - پیشنهادی / موجود	200 تا 950 µm	-	-
استحکام کششی	44.0 MPa	6381.67 psi	ASTM D882

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عبور نور (Transmittance)	%	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.