OCTAL PET GP 01

تولیدکننده	& OCTAL Holding .Co	**دسته بندی**	PET
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

محصولات OCTAL PET با آخرین فناوری پیشرفته شامل فرآیند 2R مستقیم با I.V بالا تولید می شوند. این فناوری پیشرفته تضمین می کند که خواص و کیفیت رزین PET با تبلور کم و تولید AA کم برتر است، بنابراین آن را به محصولی ترجیحی برای تعدادی از کاربردها تبدیل می کند. این یک رزین کوپلیمر PET با درجه غذایی است که برای انواع کاربردها از جمله آب، نوشابه های گازدار، نوشیدنی های الکلی، پر کردن گرم، ظروف روغن و بسته بندی مواد دارویی مناسب است. این رزین برای افزایش استحکام ابعادی بالا و خواص مکانیکی توسعه و مهندسی شده است. درجه پایین تبلور و گرمای همجوشی از مزایای بزرگ OCTAL PET GP 01 برای صرفه جویی در انرژی و بازسازی استالدهید در طول پردازش پایین دستی است. کاربرد آن همچنین برای قالب گیری دمشی با تنظیم حرارت که برای مواد پر کننده گرم استفاده می شود، مناسب است. رزین کوپلیمر OCTAL PET GP 01 بر اساس انطباق با مقررات USA FDA بخش CFR 21 177.1630، مقررات اتحادیه اروپا 10/2011، دستورالعمل EC 94/62/EC و مقررات CONEG (ایالات متحده آمریکا/کانادا) برای محتوای فلزات سنگین، برای کاربردهای بسته بندی مواد غذایی ایمن در نظر گرفته می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا پایداری ابعادی خوب	- -	- -
کاربردها	بطری‌ها ظروف	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بسته‌بندی بسته‌بندی دارویی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU 10/2011 EU 94/62/EC FDA 21 CFR 177.1630	- - -	- - -
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استالدهید	ppm	-	Internal Method
رنگ b		-	Internal Method
رنگ L		-	Internal Method
ویسکوزیته ذاتی	to 0.82 dl/g 0.78	-	Internal Method
محتوای رطوبت	%wt	-	Internal Method
وزن	to 1.8 g 1.4	oz 0.06349 - 0.04938	Internal Method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ذرات ریز	ppm	-	Internal Method

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	to 249 °C 245	F° 480.2 - 473.0	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.