OCTAL PET SG 04

تولیدکننده	OCTAL Holding & Co.	**دسته بندی**	PET
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

محصولات OCTAL PET با استفاده از آخرین فناوری پیشرفته شامل فرآیند 2R مستقیم با I.V. بالا تولید می‌شوند. این فناوری پیشرفته تضمین می‌کند که خواص و کیفیت رزین PET با تبلور کم و تولید AA کم، برتر است، بنابراین آن را به محصولی ترجیحی برای تعدادی از کاربردها تبدیل می‌کند. این یک رزین کوپلیمر PET با گرید غذایی است که برای ورق/فیلم PET ضخیم و نازک برای انواع کاربردها مانند آب، نوشابه گازدار، نوشیدنی‌های الکلی، پر کردن گرم، ظروف روغن و بسته‌بندی دارویی مناسب است. این رزین برای افزایش استحکام ابعادی و خواص مکانیکی بالا توسعه و مهندسی شده است. درجه پایین تبلور و گرمای همجوشی از مزایای بزرگ OCTAL PET SG 04 برای صرفه جویی در انرژی و بازسازی استالدئید در طول فرآیند پایین دستی است. کاربرد آن همچنین برای قالب‌گیری بادی تنظیم حرارتی مورد استفاده برای مواد پرکننده گرم مناسب است. رزین کوپلیمر OCTAL PET SG 04 بر اساس انطباق کامل با مقررات USA FDA بخش CFR 21 قسمت 177.1630، مقررات اتحادیه اروپا 10/2011، دستورالعمل EC 94/62/EC و مقررات CONEG (ایالات متحده آمریکا/کانادا) برای محتوای فلزات سنگین، برای کاربردهای بسته‌بندی مواد غذایی ایمن در نظر گرفته می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا پایداری ابعادی خوب	- -	- -
کاربردها	ظروف فیلم	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بسته‌بندی دارویی ورق	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU 10/2011 EU 94/62/EC FDA 21 CFR 177.1630	- - -	- - -
روش فرآیند	دمش‌گیری اکستروژن فیلم اکستروژن ورق	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استالدهید	ppm	-	Internal Method
رنگ b		-	Internal Method
رنگ L		-	Internal Method
ویسکوزیته ذاتی	to 0.84 dl/g 0.80	-	Internal Method
محتوای رطوبت	%wt	-	Internal Method
وزن	to 1.8 g 1.4	oz 0.06349 - 0.04938	Internal Method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ذرات ریز	ppm	-	Internal Method

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	to 249 °C 245	F° 480.2 - 473.0	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.