OCTAL PET WG 02

تولیدکننده	OCTAL Holding & Co.	**دسته بندی**	PET
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

محصولات OCTAL PET با استفاده از آخرین فناوری پیشرفته شامل فرآیند 2R مستقیم با I.V. بالا تولید می‌شوند. این فناوری پیشرفته تضمین می‌کند که خواص و کیفیت رزین PET با تبلور کم و تولید AA کم، برتر است، بنابراین آن را به محصولی ترجیحی برای تعدادی از کاربردها تبدیل می‌کند. این یک رزین کوپلیمر PET با گرید غذایی است که برای بازار ظروف آب طراحی شده است. درجه پایین تبلور و گرمای همجوشی، شفافیت را فراهم می‌کند و منجر به صرفه جویی در انرژی و بازسازی استالدئید در طول فرآیند پایین دستی می‌شود. محتوای پایین استالدئید به حفظ عطر و رنگ مواد پر شده کمک می‌کند. رزین کوپلیمر OCTAL PET WG 02 بر اساس انطباق کامل با مقررات USA FDA بخش 21 CFR قسمت 177.1630، مقررات اتحادیه اروپا 10/2011، دستورالعمل EC 94/62/EC و مقررات CONEG (ایالات متحده آمریکا/کانادا) برای محتوای فلزات سنگین، برای کاربردهای بسته‌بندی مواد غذایی ایمن در نظر گرفته می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مانع طعم و عطر قابل قبول برای تماس با غذا شفافیت بالا	- - -	- - -
کاربردها	بطری‌ها ظروف	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بسته‌بندی بسته‌بندی دارویی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU 10/2011 EU 94/62/EC FDA 21 CFR 177.1630	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استالدهید	ppm	-	Internal Method
رنگ b		-	Internal Method
رنگ L		-	Internal Method
ویسکوزیته ذاتی	to 0.78 dl/g 0.74	-	Internal Method
محتوای رطوبت	%wt	-	Internal Method
وزن	to 1.8 g 1.4	oz 0.06349 - 0.04938	Internal Method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ذرات ریز	ppm	-	Internal Method

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	to 249 °C 245	F° 480.2 - 473.0	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.