CHEMIGUM® P35

تولیدکننده	Omnova Solutions .Inc	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کوپلیمر بوتادین و اکریلونیتریل (35%) مزایای کلیدی: الاستومرهای ترموپلاستیک (TPE) با مجموعه فشردگی کم (LCS) را می توان با مخلوط کردن مقادیر مورد نیاز پودر Chemigum با PVC پلاستیکی شده کم هزینه در پایان چرخه اختلاط خشک، به طور سفارشی ساخت. در مخلوط با P35 به عنوان پلیمر غالب، مقادیر ٪40 LCS یا کمتر پس از تغییر شکل به مدت 1 روز @ 70 درجه سانتیگراد (158 درجه فارنهایت) قابل دستیابی است. مخلوط های Chemigum/PVC قابل بازیافت هستند. مقاومت در برابر سایش و خستگی خمشی مقاومت شیمیایی، روغنی و سوختی کاربردها: شیلنگ ها، لوله ها، واشر و درزگیر: خودرو، ساختمان، لوازم خانگی و صنعتی می توان در مجموعه های snap-fit استفاده کرد. ویژگی اضافی: پیش پیوند خورده

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر خستگی	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	کاهش فشار پایین	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	کاربردهای ساختمانی	-	-
	واشرها	-	-
	شلنگ	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مهر و موم‌ها لوله‌کشی	- -	- -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	سفید کمرنگ	-	-
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.05 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	50 MU	-	-
اندازه ذرات	300 µm	11.81 mil	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جداسازی شده با	کربنات کلسیم	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.