# FARALLOY® PE-401

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | O'Neil Color and Compounding | **دسته بندی** | LLDPE |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

FARALLOY PE-401 برای کاربردهایی در قالب‌گیری چرخشی طراحی شده است که نیاز به درجه اشتعال‌پذیری UL 94V-0 یا UL 5VA @ 1/8" دارند. این محصول دارای لیست Underwriters Laboratories است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | چگالی پایین<br>مقاومت در برابر شعله | -<br>- | -<br>- |
| **اشکال** | ذره | - | - |
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری روتو | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.15 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 4.5 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | MPa 11.0 | psi 1595.42 | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | % 130 | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | MPa 600 | psi 87022.8 | ASTM D790 |

## عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **درجه اشتعال‌پذیری** | V-0 5VA | - | UL 94 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نامشخص** | - | | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.