# FARALLOY® PP-205

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | O'Neil Color and Compounding | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | ۲۰٪ تالک | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

FARALLOY PP-150 یک پلی پروپیلن گرید EXTRUSION است که با تالک کم هزینه تر فرموله شده است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | تالک، 20% پرکننده به وزن | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | اکستروژن | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.03 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 0.50 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | MPa 22.8 | psi 3306.87 | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | % 700 | - | ASTM D638 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | J/m 320 | ft·lb/in 5.99 | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | | - | ASTM D648 |
| | C° 107 | F° 224.6 | - |
| | C° 116 | F° 240.8 | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.