Gravi-Tech™ GRV NJ-090-W Black SO1

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	Nylon 12
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Gravi-Tech™ GRV NJ-090-W Black SO1 یک محصول پلی آمید 12 (نایلون 12) است. این ماده می‌تواند با قالب‌گیری تزریقی پردازش شود و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی در دسترس است. کاربردهای Gravi-Tech™ GRV NJ-090-W Black SO1 شامل کاربردهای صنعتی، پزشکی/بهداشتی و کالاهای ورزشی است. ویژگی اصلی: غیرسمی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چگالی بالا	-	-
	غیر سمی	-	-
کاربردها	کاربردهای صنعتی	-	-
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
	موشک‌ها	-	-
	حفاظت در برابر تابش	-	-
	کالاهای ورزشی	-	-
	وزن‌گذاری و تعادل	-	

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	8.85 g/cm³	-	ISO 1183

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	11500 MPa	1667937.0 psi	ISO 527-2/1
تنش کششی	60.0 MPa	8702.28 psi	ISO 527-2/5
کرنش کششی	0.50 to 1.2 %	-	ISO 527-2/5
مدول خمشی	12400 MPa	1798471.2 psi	ISO 178
تنش خمشی	95.0 MPa	13778.61 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	6.0 kJ/m²	2.85 ft·lb/in²	ISO 179
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	12 kJ/m²	5.71 ft·lb/in²	ISO 179

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	80.0 C°	176.0 F°	-
زمان خشک کردن	3.0 hr to 4.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.