

Bergamid™ B70 G15 H TM-Z UV SO6

Nylon 6	دسته بندی	PolyOne Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۱۵٪ الیاف شیشه	فیلر

توضیحات محصول

Bergamid™ B70 G15 H TM-Z UV SO6 یک محصول پلی آمید 6 (نایلون 6) است که با 15٪ الیاف شیشه پر شده است. در آفریقا و خاورمیانه، آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی ها عبارتند از: سازگار با RoHS، مقاومت خوب در برابر اشعه ماوراء بنفش، مقاوم در برابر حرارت و مقاوم در برابر ضربه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
روشنی تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک
-	-	فیلر / تقویت کننده الیاف شیشه، 15٪ پرکننده بر اساس وزن
-	-	ویژگی ها پایداری رنگ خوب
-	-	مقاومت خوب در برابر UV
-	-	مقاومت حرارتی بالا
-	-	مقاومت ضربه بالا
-	-	انطباق با RoHS مطابق با RoHS
-	-	اشکال پلت ها

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 1.17	-	DIN 53479
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min	-	ISO 1133
نرخ جریان حجمی مذاب (MVR)	cm ³ /10min	-	ISO 1133
محتوای خاکستر	% 15	-	ISO 3451

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
حداکثر دمای کاربری	-	-	IEC 60216
	C° 95	F° 203.0	-
	C° 190	F° 374.0	-
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 205	F° 401.0	ISO 75-2/B
دمای ذوب (DSC)	C° 223	F° 433.4	ISO 3146

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول کششی	MPa 5400	psi 783205.2	ISO 527-2/1
تنش کششی	MPa 100	psi 14503.8	ISO 527-2/5
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2/5
استحکام ضربه Charpy شکافدار	kJ/m ²	-	ISO 179/1eA
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	kJ/m ² 75	ft·lb/in ² 35.69	ISO 179/1eU

الکتریکی و اشتعال پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	1.0E+12 ohms	-	IEC 60093

الکتریکی و اشتعال پذیری

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
IEC 60093	-	1.0E+13 ohms·cm	مقاومت ویژه حجمی

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.