

Bergamid™ B70 GK25 UV BK

Nylon 6	دسته بندی	PolyOne Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۲۵٪ گوی شیشه‌ای	فیلر

توضیحات محصول

Bergamid™ B70 GK25 UV BK یک محصول پلی آمید 6 (نایلون 6) است که با ۲۵٪ دانه شیشه پر شده است. در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه یا اروپا موجود است. ویژگی‌ها عبارتند از: سازگار با RoHS، مقاومت خوب در برابر UV

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال
فیلر / تقویت‌کننده	گوی شیشه‌ای، ۲۵٪ پرکننده به وزن	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر UV	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-
اشکال	پلت‌ها	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال
چگالی	1.31 g/cm ³	-
روش تست		DIN 53479

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 294-4	-	% 2.0	جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)
ISO 3451	-	% 25	محتوای خاکستر
حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
IEC 60216	-		حداکثر دمای کاربری
-	F° 203.0	C° 95	
-	F° 374.0	C° 190	
ISO 75-2/B	F° 401.0	C° 205	دمای تغییر شکل حرارتی
ISO 3146	F° 433.4	C° 223	دمای ذوب (DSC)
مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 527-2/1	psi 623663.4	MPa 4300	مدول کششی
ISO 527-2/5	psi 8412.2	MPa 58.0	تنش کششی
ISO 527-2/5	-	% 8.7	کرنش کششی
ISO 179	-		استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار
-	ft·lb/in ² 1.43	kJ/m ² 3.0	
-	ft·lb/in ² 1.28	kJ/m ² 2.7	
ISO 179	-		استحکام ضربه Charpy بدون شکاف
-	ft·lb/in ² 9.04	kJ/m ² 19	
-	ft·lb/in ² 13.32	kJ/m ² 28	
الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
IEC 60093	-	1.0E+14 ohms	مقاومت ویژه سطحی

الکتریکی و اشتعال پذیری

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
IEC 60093	-	1.0E+15 ohms·cm	مقاومت ویژه حجمی

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.