Gravi-Tech™ GRV-NY-060-CU

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Gravi-Tech™ GRV-NY-060-CU یک محصول پلی آمید 6 (نایلون 6) است. می توان آن را با قالب گیری تزریقی فرآوری کرد و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Gravi-Tech™ GRV-NY-060-CU شامل کاربردهای صنعتی، پزشکی/بهداشتی و کالاهای ورزشی است. ویژگی اصلی: غیر سمی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	غیر سمی	-	-
کاربردها	کاربردهای صنعتی کاربردهای پزشکی/بهداشتی موشک‌ها کالاهای ورزشی وزن‌گذاری و تعادل	- - - - -	- - - - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	5.99 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.30 to 0.50 %	-	ASTM D955

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	16500 MPa	2393127.0 psi	ASTM D638
استحکام کششی	45.5 MPa	6599.23 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	1.2 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	14500 MPa	2103051.0 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa	-	ASTM D790
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	kJ/m²	-	ISO 179
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	kJ/m²	-	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	152 C°	305.6 F°	ASTM D648

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	79.4 C°	174.92 F°	-
زمان خشک کردن	4.0 hr	-	-
دمای فرآیند (ذوب)	260 to 288 °C	500.0 - 550.4 F°	-
دمای قالب	82.2 to 149 °C	179.96 - 300.2 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.