Gravi-Tech™ GRV-NY-085-W-NAT

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Gravi-Tech™ GRV-NY-085-W-NAT یک محصول پلی آمید 6 (نایلون 6) است. می توان آن را با قالب گیری تزریقی پردازش کرد و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Gravi-Tech™ GRV-NY-085-W-NAT شامل کاربردهای صنعتی، پزشکی/بهداشتی و کالاهای ورزشی است. ویژگی اصلی: غیر سمی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چگالی خاص بالا	-	-
	غیر سمی	-	-
کاربردها	کاربردهای صنعتی	-	-
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
	موشک‌ها	-	-
	کالاهای ورزشی	-	-
	وزن‌گذاری و تعادل	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	8.48 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.50 to 1.1 %	-	ASTM D955

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	11000 MPa	1595418.0 psi	ASTM D638
استحکام کششی	62.1 MPa	9006.86 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	1.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	9650 MPa	1399616.7 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	107 MPa	15519.07 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	64 J/m	1.2 ft·lb/in	ASTM D256A
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	290 J/m	5.43 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	192 C°	377.6 F°	-
	135 C°	275.0 F°	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای خشک کردن	79.4 °C	174.92 °F	-
زمان خشک کردن	4.0 hr	-	-
دمای فرآیند (ذوب)	271 to 288 °C	519.8 - 550.4 °F	-
دمای قالب	82.2 to 149 °C	179.96 - 300.2 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.