Nymax™ GMF 600 A 40 Natural

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	۴۰٪ فیلر؛ مواد معدنی	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Nymax® ماده کامپوزیت نایلون 6 تقویت شده با مواد معدنی از محصولات سری 600 دارای خواص فیزیکی ایده آل است، دوام و ظاهر سطح نیز بهبود یافته است. پردازش این مواد در تجهیزات پردازش ترموپلاستیک استاندارد آسان است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E76261-101454996	-	-
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده معدنی پرکننده، 40% پرکننده به وزن	- -	- -
ویژگی‌ها	عمومی	-	-
کاربردها	کاربرد صنعتی زمینه کاربرد معماری کاربرد در زمینه خودرو عمومی زمینه کاربرد کالاهای مصرفی	- - - - -	- - - - -
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.50 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	%	-	ASTM D955
جذب آب	0.90 %	-	ASTM D570

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	89.6 MPa	12995.4 psi	ASTM D638
	117 MPa	16969.45 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	14 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	6550 MPa	949998.9 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	141 MPa	20450.36 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	59 J/m	1.11 ft·lb/in	ASTM D256A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	200 C°	392.0 F°	ASTM D648
	100 C°	212.0 F°	ASTM D648
دمای ذوب	216 C°	420.8 F°	ASTM D789

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.