

## Bergamid™ A70 G20 UF colored

Nylon 66	دسته بندی	PolyOne Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۲۰٪ الیاف شیشه	فیلر

### توضیحات محصول

Bergamid™ A70 G20 UF colored یک محصول پلی آمید 66 (نایلون 66) پر شده با 20٪ الیاف شیشه است. این محصول در آفریقا و خاورمیانه، آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. خصوصیات شامل: دارای رتبه آتش، سازگار با RoHS، مقاوم در برابر شعله، بدون هالوژن

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	الیاف شیشه، 20٪ پرکننده بر اساس وزن	-	-
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله بدون هالوژن	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 1.36	-	DIN 53479

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	to 7500 6800 MPa	1087785.0 - 986258.4 psi	ISO 527-2/1
تنش کششی	to 110 MPa 106	15954.18 - 15374.03 psi	ISO 527-2/5
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2/5
استحکام ضربه Charpy شکاف دار	to 5.0 kJ/m <sup>2</sup> 3.3	ft·lb/in <sup>2</sup> 2.38 - 1.57	ISO 179/1eA
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	to 35 kJ/m <sup>2</sup> 28	ft·lb/in <sup>2</sup> 16.65 - 13.32	ISO 179/1eU

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 238	F° 460.4	ISO 75-2/A
دمای ذوب (DSC)	C° 261	F° 501.8	ISO 3146

الکتریکی و اشتعال پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص ردیابی تطبیقی (CTI)	to 600 V 500	-	ASTM D3638
درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)	V-1	-	UL 94
شاخص اشتعال پذیری سیم داغ	C°	-	IEC 60695-2-12

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.