

Bergamid™ A70 GK30 H

Nylon 66	دسته بندی	PolyOne Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۳۰٪ گوی (بید) شیشه‌ای	فیلر

توضیحات محصول

Bergamid™ A70 GK30 H یک محصول پلی آمید 66 (نایلون 66) است که با 30٪ دانه شیشه پر شده است. این محصول در آفریقا و خاورمیانه، آسیا اقیانوسیه یا اروپا موجود است. ویژگی‌ها عبارتند از: دارای رتبه شعله، سازگار با RoHS

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	گوی شیشه‌ای، ۳۰٪ پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	پایداری حرارتی	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
چگالی	1.34 g/cm ³	-	DIN 53479

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
K-Value	to 78.0 74.0	-	-
محتوای خاکستر	% 30	-	-
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
حداکثر دمای کاربری	C° 110	F° 230.0	IEC 60216
	C° 220	F° 428.0	-
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 190	F° 374.0	ISO 75-2/B
	C° 105	F° 221.0	ISO 75-2/A
دمای ذوب (DSC)	C° 261	F° 501.8	ISO 3146
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
مدول کششی	to 4800 4000 MPa	696182.4 - 580152.0 psi	ISO 527-2/1
تنش کششی	to 90.0 60.0 MPa	13053.42 - 8702.28 psi	ISO 527-2/5
کرنش کششی	% to 4.0 2.5	-	ISO 527-2/5
استحکام ضربه Charpy شکافدار	to 40 kJ/m ² 25	ft·lb/in ² 19.03 - 11.89	ISO 179/1eA
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	to 4.2 kJ/m ² 2.5	ft·lb/in ² 2.0 - 1.19	ISO 179/1eU

الکتریکی و اشتعال پذیری

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
IEC 60093	-	1.0E+13 ohms	مقاومت ویژه سطحی
IEC 60093	-	1.0E+15 ohms·cm	مقاومت ویژه حجمی
IEC 60243-1	-	kV/mm 60	استحکام الکتریکی
IEC 60112	-	V 500	شاخص ردیابی تطبیقی (CTI)
UL 94	-		درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)
-	-	HB	
-	-	HB	

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.