Nymax™ 1200 A Black 11 A

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	Nylon 66
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری مخلوط Nymax of nylon 6/6 material®1200 یک مخلوط گلوله ای "نمک و فلفل" است، از جمله رزین نایلون، کمک فرآوری، اصلاح کننده عملکرد و مستربچ رنگ. با توجه به الزامات مختلف درجه، این مواد دارای پردازش مذاب، خواص اجزاء و مورفولوژی سطح بهتری هستند و جایگزین های اقتصادی تری برای محصولات کاملاً مخلوط شده هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E76261-101413991	-	-
افزودنی	روانکار	-	-
ویژگی‌ها	روانکاری عمومی	- -	- -
کاربردها	کاربرد صنعتی زمینه کاربرد معماری کاربرد در زمینه خودرو عمومی زمینه کاربرد کالاهای مصرفی	- - - - -	- - - - -

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه	-	
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.14 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	%	-	ASTM D955
جذب آب	1.5 %	-	ASTM D570

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2830 MPa	410457.54 psi	ASTM D638
استحکام کششی	75.8 MPa 62.1 MPa	- 10993.88 psi 9006.86 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
ازدیاد طول کششی	20 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	2760 MPa	400304.88 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	117 MPa	16969.45 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	59 J/m	1.11 ft·lb/in	ASTM D256A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	68.3 C°	154.94 F°	ASTM D648

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار			
دمای ذوب	260 C°	500.0 F°	ASTM D789

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	82.2 C°	179.96 F°	-
زمان خشک کردن	4.0 hr	-	-
دمای قالب	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.