TyrFil® G-2

تولیدکننده	Pathway Polymers	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TyrFil® G-2 یک ماده پلی‌یورتان (MDI) (PUR-MDI) است. این ماده در آمریکای شمالی در دسترس است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	تعمیر تایر	-	-
شکل ظاهری	قهوه‌ای	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	26 to 30	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	1.82 MPa	263.97 psi	-
ازدیاد طول کششی	350 %	-	-
استحکام پارگی		-	-
	6.65 kN/m	-	-
	0.70 kN/m	-	-
جهندگی Bayshore	65 %	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی مذاب		-	-
	1.08 g/cm³	-	-
	1.05 g/cm³	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.