TyrFil® MG-25

تولیدکننده	Pathway Polymers	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TyrFil® MG-25 یک سیستم دو جزئی متشکل از مخلوط کاتالیزور (سمت A) و پیش‌پلیمر (سمت B) است. این سیستم برای پر کردن لاستیک‌ها در صنعت معدن طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای معدنی تعمیر تایر	- -	- -
شکل ظاهری	قهوه‌ای	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	24 to 28	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 2.97	psi 430.76	-
ازدیاد طول کششی	% 800	-	-
استحکام پارگی		-	-
	kN/m 11.7	-	-
	kN/m 2.1	-	-
جهندگی Bayshore	% 66	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 52	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست		-	-
	to 1300 cP 1000	-	-
	to 400 cP 300	-	-
زمان خروج از قالب	to 360 min 240	-	-
زمان ژل شدن	to 30.0 min 28.0	-	-
زمان پخت (۲۵ درجه سانتی‌گراد)	day 1.0	-	-
نسبت اختلاط		-	-
	100:103.3	-	-
	1:1	-	-
دمای فرآیند	to 27 °C 21	F° 80.6 - 69.8	-
چگالی مذاب		-	-
	g/cm³ 1.08	-	-
	g/cm³ 1.05	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.