TyrFil® R-2

تولیدکننده	Pathway Polymers	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TyrFil® R-2 یک سیستم دو جزئی متشکل از مخلوط کاتالیزور (سمت A) و پیش‌پلیمر (سمت B) است. این سیستم برای استفاده به عنوان چسب برای لاستیک‌های خرد شده برای پر کردن لاستیک‌ها طراحی شده است. مقدار کل پرکننده تا 35% وزن در ماده سخت شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	تعمیر تایر	-	-
شکل ظاهری	قهوه‌ای	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	-	-	-
		-	ASTM D2240
		-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	1.20 MPa	174.05 psi	-
ازدیاد طول کششی	300 %	-	-
استحکام پارگی		-	-
	6.80 kN/m	-	-
	0.70 kN/m	-	-
جهندگی Bayshore	%	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	52 wk	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست		-	-
	cP	-	-
	cP	-	-
زمان ژل شدن	min	-	-
زمان پخت (۲۵ درجه سانتی‌گراد)	1.0 day	-	-
نسبت اختلاط		-	-
	100:101	-	-
	1:1	-	-
دمای فرآیند	C°	-	-
چگالی مذاب		-	-
	1.08 g/cm³	-	-
	1.05 g/cm³	-	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.