TyrFil® XL

تولیدکننده	Pathway Polymers	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TyrFil® XL یک سیستم دو جزئی متشکل از مخلوط کاتالیزور (سمت A) و پیش‌پلیمر (سمت B) است. این سیستم برای پر کردن لاستیک‌ها طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	تعمیر تایر	-	-
شکل ظاهری	قهوه‌ای روشن	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	18 to 22	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 1.59	psi 230.61	-
ازدیاد طول کششی	% 570	-	-
استحکام پارگی		-	-
	kN/m 8.76	-	-
	kN/m 1.1	-	-
جهندگی Bayshore	% 70	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 52	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست		-	-
	cP 460	-	-
	cP 300	-	-
زمان ژل شدن	min 28.0	-	-
زمان پخت (۲۵ درجه سانتی‌گراد)	day 1.0	-	-
نسبت اختلاط		-	-
	100:102.4	-	-
	1:1	-	-
دمای فرآیند	to 27 °C 21	F° 80.6 - 69.8	-
چگالی مذاب		-	-
	g/cm³ 1.08	-	-
	g/cm³ 1.06	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.