

## Chiao Fu PBT PBT819B15 NAT

PBT	دسته بندی	Chiao Fu Enterprises .Co., Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۱۵٪ الیاف برنج	فیلر

### توضیحات محصول

Chiao Fu PBT PBT819B15 NAT یک محصول پلی بوتیلن ترفتالات (PBT) است که با 15٪ الیاف برنج پر شده است. این محصول در آسیا و اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی در دسترس است. ویژگی اصلی: دارای درجه آتش.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	UL Yellow Card
-	-	E135541-222601	فیلر / تقویت کننده
-	-	فیبر برنجی، 15٪ پرکننده به وزن	شماره پرونده UL
-	-	E135541	شکل ظاهری
-	-	رنگ طبیعی	

### فیزیکی

فیزیکی			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	وزن مخصوص
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 1.58	

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 25	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	%	-	ASTM D955

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 93.2	psi 13517.54	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 6180	psi 896334.84	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 147	psi 21320.59	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 59	ft·lb/in 1.11	ASTM D256

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 205	F° 401.0	ASTM D648
RTI Elec	C° 75.0	F° 167.0	UL 746
RTI Imp	C° 75.0	F° 167.0	UL 746
RTI Str	C° 75.0	F° 167.0	UL 746

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.