

AIE PC 10G4F

PC	دسته بندی	Asia International Enterprise (Hong Kong) Limited	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۲۰٪ الیاف شیشه	فیلر

توضیحات محصول

AIE PC 10G4F یک ماده پلی کریبات (PC) است که با 20٪ الیاف شیشه پر شده است. این ماده در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی برای قالب‌گیری تزریقی در دسترس است. ویژگی‌های مهم AIE PC 10G4F عبارتند از: دارای درجه آتش، مقاوم در برابر آتش، ثبات ابعادی خوب، سخت.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
سیستم متریک	سیستم ای‌مپریال	روش تست
E252275-476084	-	-
UL Yellow Card	-	-
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 20٪ پرکننده بر اساس وزن	-
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله پایداری ابعادی خوب سختی بالا	- - -
اشکال	پلت‌ها	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 1.35	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 2.5	-	ISO 1133
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% to 0.40 0.20	-	Internal Method
جذب آب	% 0.40	-	ISO 62

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 105	psi 15228.99	ISO 527-2
کرنش کششی	% 4.0	-	ISO 527-2
مدول خمشی	MPa 6300	psi 913739.4	ISO 178
تنش خمشی	MPa 130	psi 18854.94	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	kJ/m ² 17	ft·lb/in ² 8.09	ISO 180

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	-	-	-
	C° 148	F° 298.4	ISO 75-2/B
	C° 143	F° 289.4	ISO 75-2/A

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)			UL 94
	V-2	-	-
	V-0	-	-

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 248.0 - 230.0	to 120 °C 110	دمای خشک کردن
-	-	to 4.0 hr 3.0	زمان خشک کردن
-	F° 572.0 - 509.0	to 300 °C 265	دمای فرآیند (دوب)
-	F° 266.0 - 230.0	to 130 °C 110	دمای قالب
-	psi 14503.8 - 5801.52	to 100 MPa 40.0	فشار تزریق

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.