NEOFLON™ M-300P

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	Film, PCTFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

دانه برای اکستروژن و قالب گیری تزریقی میله ها و قطعات کوچک.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	میله‌ها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	2.10 to 2.17 g/cm³	-	ASTM D1430

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	32.0 to 37.0 MPa	4641.22 - 5366.41 psi	ASTM D1430
ازدیاد طول کششی	50 to 200 %	-	ASTM D1430

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	210 to 212 °C	410.0 - 413.6 F°	ASTM D1430

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان استحکام صفر	3.3 to 5.0 min	-	ASTM D1430

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.