NEOFLON™ M-400H

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	Film, PCTFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پودر دانه ای برای قالب گیری فشاری و اکستروژن ورق ها و میله ها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	میله‌ها ورق	- -	- -
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	2.10 to 2.17 g/cm³	-	ASTM D1430

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	34.0 to 39.0 MPa	4931.29 - 5656.48 psi	ASTM D1430
ازدیاد طول کششی	100 to 250 %	-	ASTM D1430

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	210 to 212 °C	410.0 - 413.6 F°	ASTM D1430

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان استحکام صفر	5.0 to 7.5 min	-	ASTM D1430

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.