Ultron® 150G6

تولیدکننده	Asia International Enterprise (Hong Kong) Limited	**دسته بندی**	PEI
فیلر	۳۰٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی‌اتریمید (مخفف PEI) یک پلیمر مهندسی آمورف با عملکرد بالا است که مقاومت حرارتی عالی، مقاومت شیمیایی گسترده، خواص بازدارنده شعله ذاتی، پایداری ابعادی بسیار خوب، استحکام و سفتی بالا، مقاومت سایشی عالی، عبور موج خوب و خواص الکتریکی برجسته را ارائه می‌دهد. PEI به خوبی خواص مکانیکی و قابلیت فرآیند را متعادل می‌کند و انعطاف‌پذیری و کارایی را در کاربردهای صنایع الکترونیکی و الکتریکی، صنایع مکانیکی و شیمیایی، خودرو، هوافضا ارائه می‌دهد. PEI همچنین برای جایگزینی قطعات فلزی برای محصولات سنتی و خانگی استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 30% پرکننده بر اساس وزن	-	-
ویژگی‌ها	آمورف	-	-
	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	پایداری ابعادی خوب	-	-
	خواص الکتریکی خوب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	سختی بالا	-	
	استحکام بالا	-	
کاربردها	کاربردهای هوافضا	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
	کالاهای خانگی	-	-
	جایگزینی فلز	-	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU تماس غذایی، درجه نامشخص	-	-
	FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.50 g/cm³	-	ISO 1183
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ISO 294-4
	% 0.40	-	-
	% 0.20	-	-
جذب آب	% 0.16	-	ISO 62
سختی Rockwell	122	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	170 MPa	24656.46 psi	ISO 527-2/1270
کرنش کششی	% 2.5	-	ISO 527-2/50

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	9500 MPa	1377861.0 psi	ISO 178
تنش خمشی	235 MPa	34083.93 psi	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	12 kJ/m²	5.71 ft·lb/in²	ISO 180
استحکام ضربه Izod بدون شکاف	45 kJ/m²	21.41 ft·lb/in²	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	210 C°	410.0 F°	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	227 C°	440.6 F°	ISO 306/B50
CLTE	2.2E-4 cm/cm/°C	-	ISO 11359-2
رسانندگی گرمایی	0.26 W/m/K	-	ISO 8302

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	IEC 60093
استحکام الکتریکی	29 kV/mm	-	IEC 60243-1
ثابت دی‌الکتریک	3.90	-	IEC 60250
ضریب تلفات (Dissipation Factor)	1.5E-3	-	IEC 60250
شاخص ردیابی تطبیقی (CTI)	200 V	-	IEC 60112
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.